

Boru Tamir Seti



Arızalı ve hasarlı boru ve hatların acil onarımları için set İçme suyu onaylı

Set, arızalı ve hasarlı boru ve hatların acil onarımları için kullanılır. Set bir WEICON Tamir Çubuğu Çelik (içme suyu onaylı), cam elyaf takviyeli plastikten yapılmış özel bir Tamir Bandı, kullanma talimatı ve bir çift koruyucu eldivenden oluşur. Tamir bandı özel bir reçine ile emprenye edilmiştir ve su ile temas ederek aktif hale gelir. Boru Tamir Seti ek alet gerektirmeden işlenebilir ve çatlak ve sızıntıların güvenilir ve kalıcı bir şekilde kapatılması için kullanılır. Çok kolay ve hızlı bir uygulama ile karakterizedir ve mükemmel yapışma özelliklerine, yüksek basınç ve kimyasal dirence ayrıca 150 °C'ye kadar sıcaklık direncine sahiptir. Bant 30 dakika içinde tamamen sertleşir ve dayanıklı hale gelir. Bandın kumaş özellikleri, sonucunda elde edilen yüksek esneklik ve karmaşık olmayan işlenebilme özelliği sayesinde, Tamir takımı özellikle kıvrımlardaki veya T parçalarındaki veya ulaşılması zor yerlerdeki sızıntılar için uygundur. Paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, PVC, birçok plastik, fiberglas, beton, seramik ve kauçuk gibi birçok farklı yüzeyde kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Dolgu maddesi	mineral
Minimum depolama	oda sıcaklığında 24 ay

İşleme

Uygulama sıcaklığı	+15 °C ile +40 °C arası
Bağıl nem	< 85 %
Ağırlığa göre karıştırma oranı	1:1
Maksimum katman kalınlığı	15 mm

Sertleşme

Mekanik yük kaldırabilme süresi	(gücün %80'si) 60 dk.
Büzülme	<1,0 %

Sertleşme sonrası mekanik özellikler

Basınç dayanımı	DIN EN ISO 604 55 MPa
Sertlik (Shore D)	DIN ISO 7619 80±3
Yapışma gücü	DIN EN ISO 4624 8 MPa

Termal parametreler

Sıcaklık dayanımı	-50 °C ile +120 °C arası kısa süreli +150 ° C'ye kadar
Isı iletkenliği	DIN EN ISO 22007-4 0,6 W/m·K

Elektriksel özellikler

Özdirenç	DIN EN 62631-3 ca. 5·10 ¹¹ Ω·m
Manyetik	hayır

Onaylar / Yönergeler

NSF	NSF/ANSI Standard 61
IMPA kodu	812431

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Yüzey ön işlemi

WEICON Boru Tamir Setinin başarılı bir şekilde işlenmesi yüzeylerin dikkatli bir şekilde hazırlanmasına bağlıdır. Toz, kir, yağ, gres, pas ve nem veya ıslaklık yapışma üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. En iyi sonuçlar temiz, sağlam ve iyi pürüzlendirilmiş yüzeylere uygulandığında elde edilir. Yüzeyler temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eski boya kalıntıları, yağ, gres, toz ve kir gibi neredeyse tüm yüzey kirleri WEICON Yüzey Temizleyici veya WEICON Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü ile temizlenebilir. Özellikle kirli veya pürüzsüz yüzeyler için, kaba aşındırıcılarla mekanik pürüzlendirme yapılarak daha iyi bir yapışma sağlanabilir.

Depolama

Kuru yerde ve oda sıcaklığında saklayınız. Açılmamış ambalajlar +18 °C ile +25 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanabilir. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayın.

QR Kodu okutun:

